

ASTROhim Клей-холодная сварка термостойкий

АС-9315, 55 г

Описание

Термостойкий клей предназначен для надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий из черных, цветных металлов и керамики, работающих при температурах от -60°C до +250 °C.

Рекомендации по использованию

Склеиваемые поверхности очистите от грязи и ржавчины, зачистите наждачной бумагой, обезжирьте и просушите. Отрежьте необходимую по объёму часть стержня и тщательно смешайте оба компонента пальцами рук (можно влажными) до получения равномерной окраски массы. Полученную смесь нанесите на ремонтируемую поверхность и, по возможности, прижмите и зафиксируйте на 2-3 часа. Для разглаживания поверхности и придания ей необходимой формы используйте плоские предметы, смоченные водой. **ВНИМАНИЕ!** Время жизнеспособности смеси 1,5 – 2 часа при 20 °C. При условиях, обеспечивающих отвод выделяющегося тепла (тонкий слой, пониженная температура и т. п.) время жизнеспособности увеличивается, при нагревании – уменьшается. Состав «схватывается» за 2-3 часа при 20 °C. На это время необходима взаимная фиксация соединяемых деталей. Через 24 часа соединение можно подвергать механической обработке и нагрузке.

Меры безопасности

Осторожно! Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня! Не курить во время использования. При работе использовать перчатки. При попадании на кожу или в глаза, промыть чистой водой. При возникновении раздражения обратиться за медицинской помощью. Не глотать. Беречь от детей. Использовать по назначению. Хранить в сухом темном месте при температуре не выше +35 °C. Срок годности 2 года.